

Baumit openTherm 038

Isolant polystyrène expansé blanc perforé



- **Perméable à la vapeur d'eau**
- **Performance thermique optimale**
- **Très léger et facile à couper**

Produit

Panneau rigide en polystyrène expansé blanc conforme à la norme NF EN 13163, à bords droits, utilisé dans les systèmes d'isolation thermique extérieure **Baumit open**, **Baumit StarSystem PSE Wood** et **Baumit UnderSystem**.
Panneau comportant des perforations traversant toute son épaisseur, conférant à l'isolant une perméabilité à la vapeur d'eau élevée.

SUPPORTS ADMISSIBLES :	APPLICABLE SUR :
Maçonneries d'éléments enduites ou non enduites	Baumit openContact
Béton banché ou préfabriqué, revêtu ou non revêtu	Baumit SupraFix
Parois de construction à ossature bois (OSB, CTBX, CTBH)	Baumit DispoFix
	Baumit BituFix 2K
	Baumit FlexProtect
	Baumit DS 27 Contact
	RECOUVRABLE PAR :
	Baumit openContact
	Baumit StarContact White
	Baumit FlexProtect
	Baumit DS 27 Contact

Composition

Billes de polystyrène expansé (PSE) ignifugé.

Domaine d'emploi

Isolation thermique des façades des bâtiments d'habitation de 1ère à 3e familles, des établissements recevant du public et des bâtiments à usage professionnel.

Isolation thermique des murs de catégorie 2 ou 3 au sens du NF DTU 20.1* (parois semi-enterrées).

Sur parois en béton ou maçonnerie : applicable en travaux neufs et en rénovation.

Sur parois de construction à ossature bois : applicable en travaux neufs uniquement.

**Mur de catégorie 1 : qui délimite des locaux habitables en sous-sol. Mur de catégorie 2 : qui borde des locaux pour lesquels l'étanchéité n'est pas obligatoire (ex: cave, chaufferie). Mur de catégorie 3 : qui délimite des espaces qui ne sont pas à usage de locaux (ex: vide sanitaire).*

Caractéristiques techniques

épaisseur: 40 à 200 mm (voir Conditionnement)
teinte: Blanc
dimension du panneau: 500 mm x 1000 mm , 1250 perforations par m²
(diamètre des perforations 2 à 3 mm)

CARACTÉRISTIQUES			
Conductivité thermique λ :	0,038 W/mK	Tolérance dimensionnelle épaisseur :	T(1)
Masse volumique :	13-16 kg/m ³	Tolérance dimensionnelle longueur :	L(3)
Réaction au feu :	E	Tolérance dimensionnelle largeur :	W(2)
Cohésion :	≥ 120 kPa	Tolérance dimensionnelle équerrage :	S(5)
Perméabilité à la vapeur d'eau :	μ 1-19	Tolérance dimensionnelle planéité :	P(3)



Conditionnement

Colis composé de plusieurs panneaux emballés sous film plastique

Épaisseur (mm) :	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Résistance thermique (m ² .K/W) :	1,15	1,30	1,55	1,85	2,10	2,35	2,60	2,90	3,15
Colisage (nombre de panneaux) :	12	10	8	7	6	5	5	4	4
Surface par colis (m ²) :	6	5	4	3,5	3	2,5	2,5	2	2

Épaisseur (mm) :	130	140	150	160	170	180	190	200
Résistance thermique (m ² .K/W) :	3,40	3,70	3,95	4,20	4,45	4,75	5,00	5,25
Colisage (nombre de panneaux) :	3	3	3	3	3	3	2	2
Surface par colis (m ²) :	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1	1

Etat du support

Le support doit être sain, propre et sec. La reconnaissance et la vérification du support doivent être réalisées conformément aux spécifications du Cahier du CSTB 3035_V3 (support béton / maçonnerie) ou 3729_V2 (constructions à ossature bois).

Préparation des supports

- Nettoyer par grattage, brossage, lessivage et/ou lavage sous pression pour supprimer les salissures et dépôts superficiels divers.
- Consolider les surfaces farineuses ou légèrement sablonneuses.
- Éliminer complètement les parties lâches et creuses ainsi que les peintures qui s'écaillent.

Application

- Outillage : bouclier (taloche de grande taille), guillotine à fil chaud, cutter thermique, taloche abrasive.
- Mise en oeuvre : elle doit être conforme au Cahier du CSTB 3035_V3 ou 3729_V2. Sur béton / maçonnerie, les panneaux **Baumit openTherm 038** sont collés ou calés avec **Baumit openContact** (collage / calage par plots, par boudins périphériques ou en plein). Sur parois de construction à ossature bois, les panneaux sont collés avec **Baumit SupraFix** ou **Baumit DispoFix** (collage en plein uniquement). Consulter les fiches techniques correspondantes. Sur béton / maçonnerie, la fixation des panneaux **Baumit openTherm 038** peut également être réalisée avec les chevilles **StarTrack**. Consulter les fiches techniques correspondantes. Sur parois semi-enterrées, les panneaux sont collés avec **Baumit BituFix 2K**, **Baumit FlexProtect** ou **Baumit DS 27 Contact**. Consulter les fiches techniques correspondantes. En façade, l'installation des panneaux **Baumit openTherm 038** doit respecter les principes suivants : pose jointive ; décalage des joints verticaux (au moins 200 mm) ; coupe en « L » aux angles des baies ; harpage aux angles sortants et rentrants ; désolidarisation aux points durs. En partie semi-enterrée, l'installation concerne uniquement une rangée de panneaux **Baumit openTherm 038** posés à l'horizontale ou à la verticale. Biseauter à 45° la partie basse des panneaux isolants. Après encollage, les panneaux **Baumit openTherm 038** sont pressés contre le support à l'aide d'un bouclier. Les découpes de panneaux doivent être réalisées avec une guillotine à fil chaud ou un cutter thermique (éviter les découpes à la scie égoïne, qui génèrent de nombreuses billes de PSE volatiles). Après la pose, les désaffleurs entre panneaux doivent être inexistantes. Si nécessaire, la surface des panneaux est poncée à l'aide d'une taloche abrasive ou d'une ponceuse électrique munie d'un dispositif de récupération des copeaux de PSE.

Consignes et recommandations

Avant leur pose (stockage extérieur), en cours de pose, après leur pose et avant enduisage, les panneaux **Baumit openTherm 038** doivent être protégés de l'humidité et des rayonnements du soleil (une exposition prolongée aux UV est nuisible au PSE). Les panneaux doivent être conservés dans leur emballage d'origine jusqu'à la pose. L'installation d'un filet d'échafaudage standard est fortement recommandée pour la protection générale des façades. Les panneaux **Baumit openTherm 038** ne sont pas adaptés pour traiter les murs de catégorie 1 au sens du NF DTU 20.1. Les panneaux **Baumit openTherm 038** ne doivent pas être posés sur support gorgé d'eau ou en période de gel. La température du support, de l'air ambiant et du matériel doit être comprise entre +5 °C et +30 °C pendant l'application et le séchage.

Mesures de sécurité : respecter les conseils de prudence du produit ; protégez les yeux, la peau et éventuellement les voies respiratoires avec des équipements de protection appropriés. La manipulation et le stockage du produit devront s'effectuer conformément au présent document. Ne pas rejeter dans l'environnement. Protéger toute surface qui risque d'être endommagée lors de l'application ; le cas échéant, nettoyer la surface avec un chiffon propre ou une éponge légèrement humide.

Texte(s) de référence :

- NF EN 13163
- Cahier du CSTB 3035_V3
- Cahier du CSTB 3729_V2
- NF DTU 20.1
- Certificat ACERMI n° 24/181/1643

Nos recommandations techniques orales et écrites, visant à aider l'acheteur/l'utilisateur, sont fondées sur notre expérience et correspondent à l'état actuel des connaissances scientifiques et pratiques. Elles ne dégagent pas l'acheteur/l'utilisateur de son devoir de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'usage auquel ils sont destinés. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Cette fiche technique annule et remplace les versions précédentes.